

GardaMatt Ultra

Descripción:

Papel estucado mate 2 caras pasta química de Garda con volumen 1.0.

Este papel garantiza un extraordinaria maquinabilidad, un óptimo resultado de impresión, alta rigidez, un buen brillo de impresión y un excelente resultado Delta (diferencia de brillo entre las áreas impresas y las no impresas).

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [Certificado ECF - Estucados](#)
- [Propiedades Ópticas del Papel Impreso \(DIN ISO 12647-2\) - Estucado Mate](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Cartiere del Garda](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [Paper Profile Condat - Garda](#)
- [Paper Profile Condat Matt Périgord - Garda](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaMatt Rough](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

GardaMatt Ultra

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	115	130	150	170
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115	130	150	170
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	115	130	150	170
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.00	1.00	1.00	1.00
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	95.0	96.0	97.0	98.0
Blancura D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	10	10	10	10
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	μm	±1	4.0	4.0	4.0	4.0
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 08/05/2025