

GardaPat 11 Extra White

Descripción:

Papel estucado 2 caras pasta química de Garda, color extra blanco y superficie lisa.

Su alto contenido en fibras le confiere su excepcional mano de 1.1. Garantiza un óptimo resultado de impresión y una excelente calidad en todos los trabajos impresos, tanto en texto como en imágenes a color.

Este producto ofrece además otras prestaciones como una alta blancura y alto volumen, extraordinaria maquinabilidad, rápido secado de tintas y una excelente imprimabilidad.

Disponible en amplia gama de gramajes y formatos. Disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Catálogos, Folletos, Libros, Carpetas, Marketing directo, Inserciones, Revistas, Postales

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Huecograbado, Laser/Toner seco

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Cartiere del Garda](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)
- [Paper Profile Condat - Garda](#)
- [Paper Profile Condat Matt Périgord - Garda](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaMatt Rough](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

GardaPat 11 Extra White

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	115	130	150	250
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115	130	150	250
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	126	143	165	275
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	±1	4	4	4 96.5	4
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	94.5	95.5	-	99
Blancura D65/10º	ISO 11475	-	±3	139	139	139	139
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50
Rigidez Taber T	ISO 2493 TAPPI 489	gf*cm	≥0.75*STD	3	5	9	45
Rigidez Taber L	ISO 2493 TAPPI 489	gf*cm	≥0.75*STD	5	8	15	80

Recomendaciones de almacenamiento

Las condiciones óptimas de almacenamiento del papel son 50% (±5) de humedad relativa y 23°C (±2) de temperatura.

En cualquier caso, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas.

Las propiedades técnicas especificadas están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 29/04/2025